

מדה מתפלסת צמנטית 70

שכבת פילוס חזקה ובלתי מתכווצת מתאימה לתקן הישראלי.

תאור

מדה מתפלסת צמנטית 70 הינה שכבת פילוס בעלת חוזק הדבקות גבוה, בלתי מתכווצת, ת"י 5449 חלק 1 סוג: CT-C40-F10-A12-B2. יש להוסיף מים ולערבב.

שימושים

לפילוס תשתיות בטון לפני הדבקת אריחי קרמיקה, שטיחים, פרקט, יריעות PVC ברצפות פנים. להחליק וליישר רצפות בליות או פגועות.

יתרונות

מספק פני שטח מפולסים וחלקים.
 חסכוני מתקבל חוזק גבוה לאחר 28 יום.
 מצוין להכנת תשתיות לשטיחים, פרקט, אריחי קרמיקה.
 ניתן ליישם מעובי 1 מ"מ עד 20 מ"מ.

הכנת התשתית

יש ליישם מדה מתפלסת 70 על תשתית נקייה ויציבה.
 התשתית חייבת להיות נקייה מ-laitance, אבק, שמן, צבע.
 יש לחספס מעט את התשתית.
 כאשר התשתית סופגת יש ליישם בהברשה או בגלילה שכבה של פריימר אקרילי מסוג "שראקריל 4000" מדולל במים ביחס של 1:1
 כאשר התשתית נקבובית מאוד יש ליישם שתי שכבות של פריימר.

ערבוב

מדה מתפלסת 70 חייבת להיות מעורבת עם מים נקיים, מוסיפים כ-5 ליטר מים לכל שק במשקל 20 ק"ג אבקה.
 את המים יש לשפוך תחילה לתוך דלי נקי ולהוסיף לאט את האבקה תוך כדי ערבול במערבל מכני/ 300-500 סיבובים בדקה. עד לקבלת עיסה אחידה ללא גושים. יש להכין עיסה אשר תספיק ל-10 דקות יישום.

יישום

"מדה מתפלסת 70" יש ליישם בעובי 1-20 מ"מ, יחס מים/אבקה 0.22 (כ-5 ליטר מים עבור 20 ק"ג אבקה). שופכים את העיסה על התשתית ומפזרים בעזרת כף - שטיחים מנירוסטה (מלץ) או גלגלת עם קוצים. לגרור בעזרת כף הטייחים לכוון אחד בלבד. כאשר התנועה היא אנכית. על מנת להרחיק את בועות האוויר. בנוסף עובי שכבת המדה המתפלסת חייבת להיות מבוקרת בעת הביצוע ע"י החזקה של כף-הטייחים באפן אופקי ומאוזן. שיטת יישום זו תמנע נקבוביות וחורים בשכבת המדה לאחר הייבוש.
 חובה ליישם את המדה המתפלסת 35-5 מעלות צלסיוס. אסור להשתמש לערבוב במים חמים. זמן הייבוש של המדה המתפלסת בהתאם לטמפרטורה האופפת. בכל מקרה המדה המתפלסת חייבת להתייבש במשך 24 שעות לפני כיסוי המדה.



עדכון אחרון: 23.10.2011



מדה מתפלסת צמנטית 70

שכבת פילוס חזקה ובלתי מתכווצת מתאימה לתקן הישראלי.

נתונים טכניים



תאור: אבקה

משקל מרחבי אבקה ק"ג/ליטר: 1.2

בסיס: מלאן מינרלי, צמנט, ומוספים מיוחדים.

מוספים: מוספים מיוחדים לשיפור העבידות, היציבות וההידבקות.

כושר כיסוי: 1 מ"ר בעובי 10 מ"מ 12 ק"ג אבקה.

זמן ליישום בטמפרטורה 25 מעלות צלסיוס: 20 דקות.

חיי מדף: במקום מוצל וייבש באריזה המקורית 6 חודשים.

טמפרטורה ליישום: 5 - 35 מעלות צלסיוס.

חוזק בכפיפה גיל 28 יום: 12 מגפ"ס.

חוזק בלחיצה גיל 28 יום: 45 מגפ"ס.

חוזק הדבקות במתיחה (תשתית בטון): 2.0 מגפ"ס.

שחיקה (סמ"ק ל 50 סמ"ר): 9.8.

גמר התקשרות: 4:20 שעות.

ניקוי כלים:

כלים וציוד מכני מנקים מיד לאחר השימוש במים נקיים.

מדה מתפלסת שהתקשתה ניתן להסיר רק באמצעים מכאניים.

אחסון

במקום יבש ומוצל המוצר מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אחריות

כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד הניתנת עפ"י מיטב ניסיונונו והידע שברשותנו. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בשינויים מעת לעת.

הוראות בטיחות

לפני השימוש במוצר יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות (MSDS) אותו ניתן לקבל בחברת טמבור.

עדכון אחרון: 23.10.2011