

רובה אקרילית צמנטית גמישה עמידה במים מתאים למישקים בעובי 5-0 מ"מ

הכנת השטח

יש להשלים את הדבקת האריחים והתייבשות מלאה של הדבק. לפני יישום הרובה, יש להרטיב את הפוגות. לגבי אריחים בגמר מט או סופג, יש לבדוק התאמת הרובה לאריחים אלו.

הוראות יישום

יש להוסיף את האבקה לתוך המים ולערבב היטב, בהתאם ליחסי הערבוב המוגדרים. אין להשתמש בכלי ערבוב חלודים. יש ליישם את הרובה לתוך הפוגות עם שפכטל גומי או מלאג'. לאחר כ-15 דקות, יש להסיר את עודף הרובה עם ספוג רטוב. רובה יבשה יש להסיר באמצעות בד יבש.

הרטבה ראשונה תיעשה לפחות 24 שעות לאחר היישום. עד 5 ימים מהיישום, ניתן להשתמש במים נקיים בלבד, לאחר מכן ניתן להשתמש בחומרי ניקוי.

הרובה מגיעה לתכונות דחיית מים מרבית, כ-5 ימים לאחר היישום.

זמן ליישום: כשעתיים לאחר הערבוב.

יחסי ערבוב: ל- 5 ק"ג אבקה יש להוסיף כ - 1.6 ליטר מים.

טמפי' יישום:

ניתן להליכה: כ- 9 שעות מגמר היישום.

צריכה

צריכה (ק"ג / מ"ר)	רוחב הפוגה (מ"מ)	מידת האריח (ס"מ)
0.5	2	5*5
0.7	3	5*5
0.4	2	10*10
0.4	3	15*15
0.4	3	10*20

אחסון

יש לאחסן את החומר באריזה מקורית וסגורה, במקום מוגן מחשיפה לכפור.

חיי מדף

12 חודשים, במקום יבש וקריר. לאחר פתיחת האריזה, יש לסגור באופן אטום ולהשתמש במוצר תוך שבוע.

הערות

גיליון בטיחות ניתן לקבל על פי דרישה.

אין לעשות שימוש בחומרים, או בתוספים או בתשתיות שלא הומלצו במפורש על ידינו.

עדכון אחרון: 27.10.2011