

שליכט בגר 87

שכבת גמר לטיח ובטון לשימוש פנימי בלבד

תכונות ושימושים

- שכבת גמר לטיח לממ"ד 84
- להחלקת טיח פנים.
- להחלקת בטון בקירות פנים.
- תערובת מוכנה מראש. באתר הבנייה יש להוסיף מים ולערבב.
- מתאים לתקנים הישראליים 1920 חלק 1 וחלק 2, וכן לתקן 1414 חלק 1 וחלק 2.
- גימור חלק.
- מאפשר מעבר אדי מים.
- תשתית מתאימה לצבע.
- אינו דליק.

הרכב

צמנט לבן, מלאנים מובחרים ויבשים, מוספים מיוחדים.

נתונים טכניים

- משקל מרחבי: 0.96 ק"ג/ליטר.
- חוזק בלחיצה < 3.0 מגפ"ס.
- חוזק הדבקות במתיחה בגיל 28 יום < 0.3 מגפ"ס.
- משך השמישות לעבודה לאחר ערבול: בטמפרטורה 20°C ולחות 50%: 3 שעות.

תצרוכת אופיינית

0.96 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ.

אריזה

שקי נייר רב שכבתיים במשקל 20 ק"ג. מסודרים על משטח עץ עטוף ביריעת פוליאטילן, 70 שקים במשטח.

אחסון

המוצר מתאים לשימוש עד 6 חודשים מיום הייצור. יש לאחסן במקום יבש ומוצל, באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

התשתית

תשתיות מתאימות ליישום: קירות בטון מתועשים ויצוקים באתר וטיח על בסיס צמנט. התשתית תהיה נקייה ללא עקבות שמן, גריז, אבק, צבע וכל גורם אשר יכול לגרום לכשל בהדבקה. מישרויות התשתית (הטיח) יתאימו לדרישות התקן הישראלי 1920 חלק 2.

יישום שליכט בגר 87

הכנת התערובת

שופכים תחילה למיכל את המים בכמות של 8.5 ליטר, מוסיפים את כל תכולת השק תוך כדי ערבול



שליכט בגר 87

שכבת גמר לטיח ובטון לשימוש פנימי בלבד

במערכת המותקן על מקדחה (400-600 סל"ד מהירות סיבוב). מערבלים מספר דקות עד שהחומר הומוגני ללא גושים.



אופן היישום

מורחים שכבה בעובי הנדרש של "שליכט בגר 87" תוך כדי הידוק לקיר בעזרת מאלג' מתכת או פלסטיק (עובי מקסימלי 2 מ"מ). לאחר ייבוש ניתן להחליק בספוג, אפשרות נוספת להחליק את ה"שליכט בגר 87" בעזרת נייר זכוכית עדין. בהתאם להוראות פיקוד העורף, כאשר מיישמים שליכט בגר כחלק ממערכת של טיח תרמי בממ"ד, או בטיח יישור לממ"ד בעובי גדול משבעה מ"מ, חובה להטביע בשכבת השליכט רשת פיברגלס עמידה באלקאלי במידות 2.8x2.8 מ"מ

הוראות ניקוי

הניקוי בעזרת מים וסבון. לניקוי כלי העבודה מומלץ להיעזר במברשת קשה על מנת להסיר את ה"שליכט בגר 87".

אזהרות

- אין ליישם בגר במקרים הבאים:
- כאשר הטמפרטורה נמוכה מ-5°C או גבוהה מ-35°C.
 - בנשוב רוחות חזקות.
 - על תשתית שלא הסתים תהליך האשפחה.

אחריות

כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד הניתנת עפ"י מיטב ניסיונו והידע שברשותנו. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בשינויים מעת לעת.

הוראות בטיחות

לפני השימוש במוצר יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות (MSDS) אותו ניתן לקבל בחברת טמבור.