

שליכט 89

שכבת החלקה המשמשת כתשתית לצבע. מיושם על טיח פנים או טיח חוץ המתאימים לת"י 1920 חלק 1 וחלק 2

כמות מים לשק כ- 7.0 ליטר

תכונות ושימושים

- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
- להחלקת טיח ובטון.
- לשימוש פנימי וחיצוני.
- מתאים ליישום גם בקירות פנים בממ"ד.
- מתאים לדרישות תקן ת"י 1920 חלק 1 וחלק 2.
- דוחה מים.
- התערובת הרטובה קלה למריחה ולהחלקה.
- מאפשר מעבר אדי מים.

הרכב

צמנט לבן, אגרגטים ומוספים מיוחדים.

נתונים טכניים

- משקל מרחבי של האבקה: 1.2 ק"ג/ליטר.
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום < 0.4 מגפ"ס.
- חוזק בכפיפה בגיל 28 יום < 3.5 מגפ"ס.
- חוזק בלחיצה בגיל 28 יום < 14.0 מגפ"ס.
- מקדם ספיגות נימית $0.5 > \text{kg/m}^2/\text{h}05$
- התנגדות למעבר אדי מים: 1.5 sd (נבדק כמפורט בתקן 1920 חלק 1).
- כמות המים: לשק 6-7 ליטר.

תצרוכת אופיינית

1.2 ק"ג אבקה, למ"ר בעובי 1 מ"מ.

אריזה

שקי נייר רב שכבתיים במשקל 25 ק"ג מסודרים על משטח עץ עטוף ביריעת פוליאטילן. 64 שקים במשטח.

אחסון

המוצר מתאים לשימוש עד 6 חודשים מיום הייצור. כשהוא מאוחסן במקום יבש ומוצל, באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

התשתית

התשתית תהיה לחה (אך לא רוויה במים), נקיה וללא שמן, גריז, צבע, אבק וכל גורם אחר אשר יכול לגרום לכשל בהדבקה.



שליכט 89

שכבת החלקה המשמשת כתשתית לצבע. מיושם על טיח פנים או טיח חוץ המתאימים לתיי 1920 חלק 1 וחלק 2

מבצעים את שכבת השליכט רק לאחר שחלפו 24 שעות מגמר שכבת הטיח המיישר.



יישום שליכט 89

הכנת התערובת

יש לשפוך כ-6 ליטר מים נקיים, למיכל בנפח מתאים היכול להכיל את האבקה והמים. יש להוסיף בהדרגה את האבקה למים, תוך כדי ערבול במערבל המותקן על מקדחה המתאימה למטרה זאת (מהירות הסיבוב 400-600 סל"ד). מערבלים במשך כ-5 דקות עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. ממתינים כ-3 דקות ומערבלים עוד כ-2 דקות. משלב זה התערובת מוכנה ליישום.

אופן היישום

מורחים את השליכט 89 על התשתית בעזרת כף טייחים ממתכת, עובי השכבה 1-2 מ"מ מיישרים ומחלקים.

לאחר ייבוש קל, מחליקים את השליכט 89 בעזרת לבד או ספוג לח המתאים למטרה זו. בהתאם להוראות פיקוד העורף, כאשר מיישמים שליכט 89 כחלק ממערכת של טיח תרמי בממ"ד, או בטיח יישור לממ"ד בעובי גדול משבעה מ"מ, חובה להטביע בשכבת השליכט רשת פיברגלס עמידה באלקאלי במידות 2.8x2.8 מ"מ.

הוראות ניקוי

יש לנקות כלי עבודה במים לפני התקשות החומר.

אזהרות

- הטמפרטורה המתאימה ליישום השליכט: 5°C - 35°C
- אין ליישם שליכט בנשוב רוחות חזקות וכאשר יורד גשם.
- אין ליישם על תשתית רוויה במים.
- אין לצבוע על תשתית "שליכט 89" לפני שחלפו 7 ימים לפחות מגמר היישום של שכבת ה"שליכט".

אחריות

כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד הניתנת עפ"י מיטב ניסיונונו והידע שברשותנו. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בשינויים מעת לעת.

הוראות בטיחות

לפני השימוש במוצר יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות (MSDS) אותו ניתן לקבל בחברת טמבור.