

טיח גבס לממ"ד

טיח פנים לבן מיוחד לציפוי פנימי של מרחבים מוגנים - מאושר ומומלץ ע"י פיקוד העורף.

יישום הטיח: בצורה ידנית:

לתוך כ- 15 ליטר מים נקיים יש לשפוך שק אחד של טיח לממ"דים, לערבב היטב עד קבלת עיסה אחידה ללא גושים.

יש להמתין כ-5 דקות ולערבב פעם נוספת. במידת הצורך ניתן להוסיף מים בשלב הערבוב השני להתאמת העבידות הרצויה.

- לצורך קבלת הידרציה מלאה, יש למנוע קרינה ישירה של שמש על הטיח בזמן יישומו ובזמן ההתקשרות.
- ישור הטיח לפי סרגל שני כיוונים כמקובל בטיח גבס.
- בכל מקרה עובי שכבת היסוד והטיח לא תהיה גדולה מ- 20 מ"מ (עפ"י דרישת מפקדת העורף לממ"דים).

בצורה מכנית

1. יש להתאים את כמות המים למכונה כך שעיסת טיח הגבס המותזת לא תגלוש מהקיר ולא תהיה סמיכה מדי. כמות המים המתאימה לשק טיח גבס (30 ק"ג) היא 15 ליטר.

2. התזת הטיח בצורה אופקית בניצב לקיר, מרחק ההתזת מהקיר צריך להיות כזה שמאפשר קבלת שכבה אחידה ורציפה. מרחק מומלץ כ- 10-15 ס"מ מהקיר.

3. מריחת הטיח עם סרגל אלומיניום בצורת H באורך 1.8 מ'. בשלב זה יש למרוח את הטיח ולקבל שכבה אחידה בעובייה ע"י מילוי חוסרים והסרת עודפים. על מנת לשלוט על עובי הטיח ולקבל קיר ישר במיוחד, מומלץ לקבוע "שבלונות" מפח מגולבן לפני יישום הטיח. בשיטה זו ניתן לחסוך בחומר ולקבל טיח באיכות מעולה.

תכונות מיוחדות

- שכבה אחידה, חזקה ובעלת מרקם חלק ולבן. אינו נסדק.
- מסופק כתערובת מוכנה לערבוב מידי עם תוספת מים בלבד.
- חוסך עד פי 2 בזמן ביצוע מטיח רגיל.

שימושים עיקריים

יישום בעזרת מכונת התזה או ביישום ידני. מיועד לטיח קירות ותקרות, ממ"דים העשויים בטון מזוין.

נתונים טכניים

משקל מרחבי תערובת יבשה	0.8-0.9 ק"ג/ליטר
מוליכות טרמית סגולית	W/mc° 0.28
חוזק כפיפה	1 מגפ"ס
חוזק לחיצה	3.5 מגפ"ס
עמידות באש (לפי ת' 775)	VI 4.4
חוזק שליפה גדול מ	0.5 מגפ"ס

הרכב:

גבס אגרגטים דקים ומוספים מיוחדים.

הכנת התשתית:

לפני יישום הטיח יש להכין את הרקע, לסתום חורים וסדקים ולהוריד בליטות זיזים וחלקים רופפים. קירות ותקרות בטון-יש לחתוך את חוטי הברזל הבולטים מהקיר (קוצים) ולנקות מאבק, חלקים רופפים וכתמי שמן. חובה לנקות את הבטון במים כשעתיים לפני יישום הטיח. אין ליישם את הטיח על בטון טרי יש להמתין כשבועיים מסיום עבודת היציקה.

טיח גבס לממ"ד

טיח פנים לבן מיוחד לציפוי פנימי של מרחבים מוגנים - מאושר ומומלץ ע"י פיקוד העורף.

טמפ' יישום:

בין 5°C ל- 35°C

אריזה:

שקי נייר רב שכבתיים של: 30 ק"ג ע"ג משטחי עץ.

אזהרות:

יש לרדת עם הטיח עד גובה 20 ס"מ מעל הריצוף. בכל מקרה יש לוודא שאין מגע ישיר בין הריצוף וטיח הגבס. מומלץ להדביק את הפנלים עם פנלטיט, דבק צמנטי מיוחד לפנלים מתוצרת מפעלי גבס גשר המונע עליית מים קפילרית.

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן במקום מוצל ויבש. חיי מדף - 6 חודשים.

אחריות:

אחריות המפעל מוגבלת לחומר בלבד ואינה כוללת יישום שאינו עפ"י ההוראות הרשומות על גב אריזת המוצר.

4. שפשוף הטיח עם ספוג בתנועות סיבוביות. ניתן לקבוע את תחילתו של שלב זה ע"י הנחת אצבע על פני הטיח והזזתה במהירות. אם הטיח אינו זז ניתן להתחיל את השפשוף.

5. לאחר כ- 20 דק' מסיום השלב הקודם, יש להחליק את הטיח עם מאלז' תוך הפעלת לחץ רב. מומלץ להתיז מים על הטיח מידית לפני המעבר עם המאלז'. לאחר סיום העבודה יש לנקות היטב את כלי העבודה ממים ולוודא שהם נקיים משאריות טיח קשוי.

רשתות:

יש להקפיד על שימוש ברשת עפ"י תקן 5075 של פיקוד העורף. יישום מעל 7 מ"מ מחייב רשת פיברגלס 6/6, משקל 150 גר' / למ"ר.

צביעת הטיח

ניתן לצבוע בכל סוגי הצבעים. יש להתחיל את הצביעה לפחות 7 ימים לאחר סיום שלב הטיוח וההתייבשות.

כושר כיסוי

כ- 9 ק"ג תערובת יבשה למ"ר בשכבה של 1 ס"מ.