

מלט אפוקסי 77

דו-רכיבי
חלק א': בסיס לבן
חלק ב': מקשה אפור



מפרט טכני מפרט טכני:

(לטמפרטורה של 25°C):

- זמן עבודה 17-19 דקות (לתערובת של 1 ליטר).
- זמן ג'לציה: כ-50 דקות.
- זמן הקשיה: כ-5-6 שעות.
- זמן הקשיה סופי: כ-24 שעות.

הכנת השטח:

1. בטון/אבן: על פני השטח להיות יבשים וללא שומן. רצוי לצרוב את השטח עם חומצת מלח (10%) ולשטוף עם מים. במשטח צבוע יש להסיר את הצבע ע"י שפשוף או שריפה.
2. מתכות: על פני השטח להיות יבשים, ללא שומן וחומרים זרים, יש להסיר כל סימן של צבע, לנגב עם מטלית סבוגה במדלל מסיר שומן.

ניקוי ידיים:

באמצעות סבון ומים. לאחר התקשות הדבק - רק באמצעים מכאניים.

אריזות:

בסיס: אריזת 0.500 ק"ג
מקשה: אריזת 0.500 ק"ג

אחסון וחיי מדף:

12 חודשים במקום מוצל וקריר ובאריזה סגורה ואטומה.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע בעור ובעיניים, במקרה של מגע בעיניים ובעור, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי. השתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. מנע שחרור לסביבה, התייחס להוראות המיוחדות ולגליון הבטיחות.

שימושים:

- להדבקה, מילוי ותיקון
- לדבקת מתכת, עץ, אבן טבעית וסינטטית
- להדבקת חיפוי אבן על קירות, בהתאם למרחק מוגדר
- למילוי סדקים וחורים באבן
- להדבקת ריצוף וחיפוי במעלית (עמיד לזעזועים)
- לתיקון חורים במתכת באמצעות שילוב אריג סיבי זכוכית ודבק

תכונות:

תערובת משחתית יציבה להדבקה על קירות, תקרות ורצפה.

הוראות יישום:

1. להוציא לתוך כלי או משטח קשיח כמות שווה של בסיס ומקשה.
- יחס ערבוב (נפחי):
- בסיס (לבן)/מקשה (אפור) = 1:1
2. לערבב היטב עד לקבלת גוון אחיד.
3. למרוח את תערובת הדבק על שני השטחים המיועדים להדבקה.
4. להצמיד היטב את השטחים מכל הצדדים ולהדק היטב עד להתקשות הדבק.