

# פולימיקס פורצלן לגבס

דבק אבקתי לחיפוי קירות גבס, בלוקי גבס, טיח גבס, טיח צמנטי ובטון, לשימוש פנימי, עובי ההדבקה 2-10 מ"מ



## יישום:

- היישום יבוצע בהתאם לנדרש בת"י 1555.
- יש לשפוך כ- 6.5-7.0 ליטר מים נקיים למיכל עם מערבול מכני (מהירות סיבוב לא יעלה על 400 סל"ד) ולהוסיף בהדרגה את כל תכולת השק (20 ק"ג) לערבול עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים, להמתין כ-10 דקות ולערבול שנית.
- למרוח על התשתית שכבה דקה של דבק בעזרת כף חלקה ומייד למרוח מעליה שכבה נוספת בעזרת מרית משוננת בזווית של 45°C - 60°C.
- להצמיד את האריח לתשתית, להזיז קלות ימינה-שמאלה ולהדק בעזרת פטיש גומי. לשמור על מישקים אחידים (3 מ"מ לפחות). מומלץ להיעזר בשומרי מרחק (ספייסרים).
- בהדבקת אריחי פורצלן, שיש ואבן בכל המידות ובאריחי קרמיקה הגדולים מ- 30x30 יש למרוח גם את גב האריח בשכבת דבק דקה וחלקה.

## הוראות מיוחדות:

- אין להרטיב את האריחים לפני ובעת היישום.
- לא ניתן לעשות שימוש חוזר בתערובת שהתייבשה.
- יש להדביק את האריחים על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש.
- אין להוסיף חומרים לתערובת מלבד אלה המוגדרים במפרט.

## אריזה:

20 ק"ג.

## ניקוי כלים וידיים:

באמצעות מים וסבון.

## חיי מדף ואחסון:

6 חודשים באריזה מקורית סגורה במקום מוצל ויבש.

## אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים, אין לשאוף, במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. מנע מגע בעור ובעיניים, השתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן / מגן פנים מתאימים. במקרה של בליעה פנה מייד לייעוץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה.

## שימושים:

- מתאים להדבקת אריחי פורצלן, קרמיקה ופסיפס.
- מתאים להדבקה על לוחות גבס, בלוקי גבס, טיח גבס, טיח צמנטי ובטון.
- לשימוש בחדרי מגורים, אמבטיות ומקלחות.
- לשימוש פנימי בלבד.

## רקע:

יש לוודא שהתשתית מסוגלת לשאת את שכבת הטיח, הדבק והאריחים. גימור פני הטיח יהיה כך שסטיית פני השטח מהיישר לא תעלה על 3 מ"מ לאורך 2 מטר.

## תשתית:

התשתית המיועדת להיות בסיס להדבקה תהיה יבשה, נקייה וללא עקבות שמן, גריז, צבע, אבק, מלחים וכל גורם אחר אשר יכול לגרום לכשל בהדבקה.

## נתונים טכניים:

- צבע: קרם
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- יחס ערבוב: 20 ק"ג אבקה/כ - 6.5-7.0 ליטר מים
- משך שמישות לעבודה: כשעה וחצי.
- זמן פתוח: 20 דקות.
- החלקה: 0 מ"מ
- משקל מרחבי אבקה: 1.0 ק"ג/ליטר
- צריכה אופיינית: 1.6 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ
- חוזק הדבקה במתיחה: (פורצלן/בטון): לאחר 7 ימים באויר: 1.0 מגפ"ס (כשל דבק/בטון) לאחר 7 ימים באויר +7 ימים במים: 0.3 מגפ"ס (כשל דבק/בטון)
- פורצלן/לוח גבס לבן: 0.2 מגפ"ס (כשל בלוח גבס)
- פורצלן/לוח גבס ירוק: 0.25 מגפ"ס (כשל בלוח גבס)
- פורצלן/בלוק גבס לבן: 0.8 מגפ"ס (כשל דבק/בלוק)
- פורצלן/בלוק גבס ירוק: 1.0 מגפ"ס (כשל דבק/בלוק)