

פלסטר סופר

דבק להדבקת לוחות גבס על קירות בלוק או בטון



תשתית:

- לפני הדבקת הלוחות יש לנקות את הקיר מצבע, שמנים, אבק וחלקים רופפים. בלוקי איטונג יש להרטיב במים.
- יש לערבב 1 שק פלסטר סופר (20 ק"ג) עם 8-7 ליטר מים נקיים ולערבב.
- יש להמתין מספר דקות ולערבב שנית עד קבלת עיסה אחידה וללא גושים.

יישום:

- יש להניח לוח גבס חתוך לפי המידה למקומו על גבי הרצפה או צמוד לקיר.
- יש להשליך בעזרת כף טייחים פלסטר סופר על הלוח בנקודות סביב היקף הלוח וכן לאורך מרכז הלוח שכבה בעובי של כ-25 מ"מ.
- יש להרים את הלוח, להצמידו לקיר ולהדק בעזרת לחיצות בפלס.
- את החיבור בין הלוחות יש למלא בעזרת סרט חיזוק ושפכטל מבית טמבור.
- את הפלסטר סופר יש ליישם מעל גובה הפנל.
- הדבקת פנלים לקיר יש לבצע בעזרת פולימיקס פורצלן 1004 מבית שרפון או טמבור.
- טמפרטורת היישום: 5°C - 35°C.

אחסון וחיי מדף:

6 חודשים באריזה מקורית ואטומה ובמקום מוצל ויבש.

ניקוי כלים וידיים:

בעזרת מים.

אריזה:

שקי נייר במשקל 20 ק"ג.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים, אין לשאוף, במקרה של מגע בעיניים שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. מנע מגע בעור ובעיניים. השתמש בכפפות מגן / מגן פנים מתאימים. במקרה של בליעה פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה.

שימושים:

להדבקת לוחות גבס על בטון יצוק, בלוקי בטון ובלוקי איטונג.

תכונות:

- בעל חוזק הדבקה גבוה ועמידות טובה.
- זמן עבודה ארוך ונוחות בהכנת החומר.
- אינו מתכווץ בהתייבשות.
- אינו דורש אשפיה בתהליך הייבוש וההתחזקות.
- מכיל גבס המהידראט מלאנים ופולימרים מיוחדים.

נתונים טכניים:

משקל מרחבי ביבש (ק"ג/ליטר)	1.18
משקל מרחבי ברטוב (ק"ג/ליטר)	1.7
זמן ייבוש (שעות)	2
זמן עבודה (שעות)	2
כושר כיסוי (ק"ג/מ"ר)	4-6