

מדה מתפלסת סופר A

מדה מתפלסת על בסיס ביינדר. עובי יישום 3-50 מ"מ. משמש כתשתית להדבקת אריחי קרמיקה, שטיחים, פרקט ויריעות P.V.C

יישום ע"ג בידוד תרמי / אקוסטי:

ע"ג בידוד פוליסטרן מוקצף F30 או יריעה אקוסטית יש לוודא תחילה את עיגונן לתשתית ולאחר מכן ליישם רצועות בידוד להפרדה בין הקירות למדה. יש להניח את היריעות כך שתהיה חפיפה ביניהן והן יתרוממו לאורך הקיר עד מעל גובה המדה המיועד. עובי שכבה מינימאלי 20 מ"מ.

נתונים טכניים:

1.6	משקל סגולי ק"ג/ ליטר
0.25% (6 ליטר לשק)	מנה מים ליטר/ ק"ג
1.08	התפשטות בהתקשות מ"מ/ מטר
21	חוזק לחיצה לאחר 4 שעות מגב"ס
38	חוזק לחיצה לאחר 28 יום מגב"ס
45	זמן עבודה מינימאלי בדקות
1.67	חוזק שליפה מגב"ס

אחריות:

אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו עפ"י הוראות המפעל.

אריזה:

שק במשקל 25 ק"ג.

צבע:

אפור

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. מגרה את העור. סיכון לנזק חמור לעיניים. עלול לגרום לרגישות יתר במגע עם העור. לא למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. אין לשאוף את האבק. מנע מגע עם העור והעיניים. במקרה של מגע בעיניים מיד עם הרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. השתמש בכפפות מגן מתאימות. השתמש במשקפי מגן או מגן פנים. מוצר מכיל: צמנט פורטלנד.

שימושים עיקריים:

- יישור ופילוס משטחים, מתאים ליישום ע"ג רצפה צפה או רצפת בטון.
- לאחר ההתקשות והייבוש מתאים להדבקת אריחים, הנחת פרקט, PVC, והדבקת שטיחים

יתרונות:

- יישום קל בעזרת מכוונה או מערבול ידני.
- חומר שמתפלס מעצמו בקלות ובמהירות.
- אין התכווצות וסידוק.
- לאחר ההתקשות מתקבל שטח פנים חלק ללא קליפה וללא סדיקה.
- חוזק כפיפה ולחיצה גבוהים מאוד. (עד 38 מגב"ס בלחיצה).
- לשימוש פנימי בלבד.
- אין צורך באשפרה.
- אינה מתאימה לשמש כשכבת גמר חשופה.

יישום:

- ניקוי ושטיפת הרצפה מאבק, יש לסלק את עודפי המים לפני יישום פריימר.
- מריחת הרצפה בפריימר מסוג שראקריל 4000, מינימום 200 גר"/ מ"ר.
- יישום המדה מיד עם התייבשות הפריימר (נגיעה באצבע לבדיקת ייבוש הפריימר).
- יש לסגור את המבנה ולהקטין חשיפה לרוחות.
- יש לשפוך את השקים למכונה ולהקפיד על 6 ליטר מים לשק.
- פיזור המדה מתבצע בעזרת מגב מפלסים ארוך כ-2 מטר.
- זמן ייבוש סופי לפני חיפוי כלשהו, 6 ימים לכל ס"מ.