

שרמיק TA

דבק אקרילי להדבקת אריחי קרמיקה, פורצלן, שיש ופסיפס.



אופן היישום:

- יש למרוח שכבה של כ- 2-3 מ"מ על פני משטח, ולהסיר עודפים עם מרית משוננת (מאלג').
- יש להימנע מיישום הדבק על פני מקטעים בשטח הגדול מ- 2 מ"ר בבת אחת בכדי למנוע היתייבשות הדבק (זמן פתוח 15 דקות תלוי בטמפ' היישום).
- יש להדביק את האריחים יבשים ונקיים, תוך השארת מרווחים של 3 מ"מ - עפ"י מכון התקנים.
- לפני הידוק האריחים, סרק והסר עודפים בעזרת מלג' בעל צד מחורץ.
- לאחר ייבוש הדבק (כשבוע) יש למלא את החריצים **ברובה** מתוצרת "שרפון" או "טמבור בנייה".
- להדבקת אריחים ע"ג ריצוף טרצו קיים או בשימוש חיצוני - יש להוסיף 20% צמנט לדבק האקרילי.

ניקוי כלים ואיחסון:

נקו את כלי העבודה במים זורמים מיד עם גמר העבודה. יש לשמור על האריזה במקום מוצל במשך תקופת האחסון.

נתונים טכניים:

ערך	תכונה
84-88	מוצקים (%)
$1.5-3.3 \times 10^6$	צמיגות (cPs)
8-9	pH
2.0	חוזק הדבקה בשליפה (לאחר חודש) (MPa)
0.9	חוזק הדבקה ראשוני עם 10% צמנט (שבוע) (MPa)
1.0	חוזק הדבקה ראשוני עם 20% צמנט (שבוע) (MPa)
0.3	חוזק הדבקה בשליפה לאחר טבילה במים (24 שעות) (MPa)
0	החלקה (מ"מ)
15 דקות	זמן פתוח

שימושים:

- מתאים להדבקת אריחי פסיפס, פורצלן, שיש, אבן וקרמיקה.
- מתאים להדבקה על תשתיות סופגות כגון: בטון (כולל בטון טרי בן שבעה ימים לפחות), טיח, גבס, עץ טבעי לא מטופל.
- לשימוש בחדרי מגורים, אמבטיות ומקלחות. ניתן להדביק באמצעותו קלקר (פוליסטרן מוקצף) לבטון.
- הערה: שרמיק TA מתאים להדבקת אריחים על ריצוף קיים או ביישום חיצוני, לאחר הוספת צמנט לפי ההוראות בסעיף אופן היישום.

תכונות:

דבק מוכן לשימוש, על בסיס פולימר אקרילי, המאפשר הדבקה של אריחי קרמיקה, פורצלן, שיש ופסיפס על משטחים סופגים, ועל גבי ריצוף טרצו קיים (בתוספת צמנט).

נתונים טכניים:

- קוד מוצר: 983-079
- גודל אריזה: 4 ק"ג, 25 ק"ג
- אורך חיי מדף: 12 חודש

שרמיק TA

דבק אקרילי להדבקת אריחי קרמיקה, פורצלן, שיש ופסיפס.



צריכה:

1.7 ק"ג לכל מ"ר בשכבה של 1 מ"מ.

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן במקום מוצל, יבש ומוגן מפני שמש וגשם, החומר באריזתו המקורית מתאים לשימוש עד 12 חודשים מיום הייצור.

הוראות יישום - סוג תשתית:

גבס, בטון, עץ לא מטופל, טיח.

הכנת תשתית:

יש לוודא שהתשתית עליה ייושם הדבק תהייה מפולסת, חלקה, ללא לכלוכים, נקייה משמנים ואבק, ומחומרים זרים.

אזהרות והוראות בטיחות:

החומר אינו למאכל, החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. אין ליישם כאשר צפויים גשמים בטווח של 72 שעות מגמר הביצוע. טמפרטורה מינימלית ליישום - 7 מעלות צלזיוס. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטבר במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.