

TOMSIT DD

מדה מתפלסת צמנטית ביישום של 0.5-5.0 מ"מ בשכבה אחת.

איכות גרמנית
מבית Henkel



יישום:

- יש לערבב את האבקה בכלי נקי עם מיים נקיים: 6 ליטר מים עם שק של 25 ק"ג אבקה.
- לערבב עם מקדחה על מנת לקבל חומר אחיד נטול גושים.
- ליישם את החומר המעורבב בעובי הנדרש ולהחליק עם מרית מתאימה.
- לחילופין ניתן ליישם את החומר באמצעות מערבבל/משאבת הזנה בציפה.
- יש להימנע ממשבי רוח וקרינת שמש ישירה בעת היישום. טמפרטורה גבוהה של המים והסביבה תגרום לקיצור הזמן הפתוח של החומר והתקשות מהירה. בטמפרטורה נמוכה יקרה ההפך.

חיי מדף ואחסון:

6 חודשים באריזה אטומה, במקום מוצל ויבש.

אריזה:

שק נייר 25 ק"ג

הערות:

אינו מומלץ לשימוש כרצפת שחיקה, לשימוש פנימי בלבד.

ניקוי כלים וידיים:

בעזרת מים זורמים.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. החומר מכיל צמנט. מגרה את העור. סיכון לנזק חמור לעיניים. עלול לגרום לרגישות יתר במגע עם העור. לא למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. אין לשאוף את האבק. מנע מגע עם העור והעיניים. במקרה של מגע בעיניים שטוף מיד עם הרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. השתמש בכפפות מגן מתאימות ובמשקפי מגן או מגן פנים.

שימושים:

- להחלקה ופילוס של רצפות בטון
- ליישום באמצעות משאבה
- ליישום על רצפות עם חימום תת רצפתי
- עמיד לגלגלי כסאות 1 מ"מ (תקן DIN 68131)

תכונות:

מתקשה במהירות, מתאים להליכה לאחר שעתיים

נתונים טכניים:

גוון	אבקה אפורה
צפיפות האבקה	1.3 ק"ג / ליטר
יחס ערבוב	6.0 ליטר מים, 25 ק"ג אבקה
צריכה	1.5 ק"ג / מ"ר / 1 מ"מ עובי
pH	12.5
התקשות ראשונית (לפי תקן DIN 1164)	30-60 דקות
התקשות מלאה (לפי תקן DIN 1164)	40-90 דקות
מתאים להליכה	לאחר 2 שעות
מתאים לכיסוי	לאחר 24 שעות
עמידות לתנועת גלגלים	מתאים לתקן DIN 68131

תשתית:

על התשתית להיות שלמה, חזקה ועמידה למאמצי לחיצה. וכן יבשה ונקייה מאבק, לכלוך ושומן. **על שטחים סופגים:** יש ליישם פריימר R77 או **שראקריל 4000** מתוצרת הנקל, 24 שעות לפני יציקת המדה, או עד להתייבשות מלאה של הפריימר.