

סילר מבריק לרצפות וקירות, מונע ספיגה והכתמה של שמנים, קולה, קפה ומים

ניקוי כלים וידיים:

בעזרת מים וסבון

אחסון וחיי מדף:

24 חודשים באריזה מקורית אטומה ובמקום מוצל וקריר.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים, אין לשאוף את האדים, מנע מגע עם העור, השתמש בכפפות מגן מתאימות במקרה של בליעה, פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את התווית החומר או האריזה, מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד, פנה חומר זה ואריזתו לאתר מורשה לטיפול בפסולת מסוכנת.

שימושים:

- מיועד לרצפות וקירות בעלות תשתית מינרלית סופגת לשימוש פנימי וחיצוני
- תשתית אופיינית: בטון, אבן טבעית ושיש בגמר מט, טרצו, סיליקאט, כורכרית.
- מונע ספיגה של שמנים, קולה, קפה, ומים

תכונות:

- על בסיס מים, ידידותי למשתמש ולסביבה
- בעל צמיגות נמוכה וחדירות מצוינת לתשתית
- יוצר ציפוי אקרילי שקוף, עמיד לשחיקה
- מונע היווצרות כתמי צמיגים
- מונע הדבקות מסטיקים

הוראות שימוש:

- ליישם על תשתית יבשה ונקייה משומנים ולכלוך
- ליישם באמצעות סמרטוט כותנה, ספוג, רולר או בהתזה באמצעות מרסס גב ידני
- לאחר ספיגת החומר בתשתית כאשר פני השטח לחים יש ליישם שכבה שנייה.
- לאחר התייבשות 2 השכבות הראשונות, ניתן ליישם שכבות נוספות לשיפור האיטום והגברת הברק.
- לאחר 24 שעות ניתן לבדוק את האיטום על ידי התזת מים על פני השטח.
- **הערה: יש לבדוק את ההתאמה של כל תשתית לסילר CT-18 ע"י יישום בפינה צדדית.**

תצרוכת:

- בהתאם לספיגה של התשתית ומספר שכבות הסילר. בטון: 100-200 גר/מ².
- אבן טבעית ושיש בגמר מט: 100-150 גר/מ².
- אריחי טרצו: 100-150 גר/מ².
- אבן משתלבת, סיליקאט: 300-500 גר/מ².
- אבן כורכרית: 400-700 גר/מ².